

setta[®] CLASSIC W HEIZKÖRPERLACK

Einfach besser.

WERKSTOFF:

PRODUKTBESCHREIBUNG:

setta classic W Heizkörperlack ist ein wasserverdünnter Heizkörperlack auf Spezialacrylat-Basis

Zusammensetzung nach VdL-Richtlinie:
Acrylharz, Titandioxid, Wasser, Glykol, Additive

EIGENSCHAFTEN:

setta classic W Heizkörperlack ist wasserverdünnt, geruchsarm, vergilbungsbeständig, leicht zu verarbeiten, schnelltrocknend, temperaturbeständig bis 120 °C. Gute Deckfähigkeit und Kantenabdeckung

ANWENDUNG:

setta classic W Heizkörperlack ist eine glänzende Lackierung für Heizkörper und Heizungsrohre. Setta classic W Heizkörperlack eignet sich auch für andere tragfähige Untergründe wie Holz und Holzwerkstoffe, Hart-PVC, Struktur- und Glasfasertapeten.

GEBINDE:

1 L, 2,5 L

FARB TÖNE:

WEIß

VERARBEITUNG:

VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG AUFRÜHREN.

Physikalische Daten:

Glanzgrad:	GLÄNZEND
Dichte (20 °C)	ca. 1,23 g/ml
Viskosität:	ca. 2400 mPas
Ergiebigkeit:	8–10 m ² /ltr.
Verarbeitungstemperatur:	mind. +7 °C

Streichen und Rollen: Verarbeitungsfertig eingestellt, falls erforderlich mit Wasser verdünnen.

Hochdruckspritzen:

3-4 bar, Düse 1,7 mm, ca. 40 sec. im 4 mm Auslaufbecher

HVLP: Druck: Airless 80 bar, Luft 60 bar, Viskosität: ca. 40-50 sec.
Im 4 mm Auslaufbecher, Düse 2-2,2 mm

Airless-Spritzen:

Bei Bedarf mit max. 5 % Wasser einstellen. Düse 0,011-0,015 inch. Spritzwinkel, je nach Untergrund, bis 50°. Materialdruck: 100-130 bar (Orientierungsdaten, geräteabhängig)

Alle Spritzdaten sind ca. Werte. Genaue Werte bitte vor Ort ermitteln. Siehe auch Angaben der Spritzgerätehersteller.

VERDÜNNUNG: Mit Wasser verdünnen

WERKZEUG: Pinsel, Spritzgeräte

REINIGUNG DER WERKZEUGE:

Wasser, evtl. etwas Netzmittel (z.B. Pril) zugeben. Die kurze Anrocknungszeit wasserverdünnter Anstrichstoffe verlangt eine Zwischenreinigung der Werkzeuge, insbesondere bei Arbeitspausen.

GEFSTOFFV:

VBf: ENTFÄLLT

GISBAU-CODE:

M-LW 01



Wasserverdünnbare, weiße, glänzende Lackierung für Warmwasser- und Dampfheizkörper und Heizungsrohre

BESONDERE HINWEISE:

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel nicht einatmen. Während und nach der Arbeit für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Die Angaben dieser Technischen Produktinformation wurden nach intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger Erfahrung zusammengestellt. Sie sollen den Anwender und Verbraucher informieren und unterstützen. Die technischen Daten entsprechen der Rezeptur des Herstellers. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungsbedingungen und Untergrundverhältnisse kann keine Gewähr im Einzelfall aus unseren Angaben übernommen werden. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren alle früheren Angaben ihre Gültigkeit.



Verbund Farbe und Gestaltung GmbH
Eupener Straße 70
D-50933 Köln
Telefon: +49 (0) 221/95 27 36-0
<http://www.vfg.net> und www.setta.de
E-Mail: info@vfg.net und info@setta.de

SETTA CLASSIC W HEIZKÖRPERLACK

ANGABEN ZUM VERBRAUCH:		SPRITZTECHNIK			
	STREICHEN	ROLLEN	HOCHDRUCK	AIRLESS	NIEDERDRUCK
Verdünnungsmengen in Volumen %	-	-	max. 10 %	-	max. 10 %
Verbrauchsmengen ml/m ² /Anstrich	ca. 80-100 ml/m ²	ca. 80-100 ml/m ²	-	-	-

HINWEISE ZUM SPRITZVERFAHREN:					
	DÜSE	SPRITZWINKEL	DRUCK BAR	KREUZGÄNGE	KONSISTENZ
Hochdruck	1,7 mm	-	3—4		Ca. 40 sec. im 4 mm Auslaufbecher
Niederdruck	1,9 mm	-bis 50°	0,5		
Airless	0,011—0,015 inch.		100—130		Liefervisk.

TROCKNUNGSWERTE BEI 20°C UND 60 % REL. LUFTFEUCHTIGKEIT				
	STAUBTROCKEN	GRIFFEST	ÜBERSTREICHBAR	DURCHGETROCKNET
Nach Stunden	ca. 20 Min.	ca. 2-3 Stunden	ca. über Nacht	ca. über Nacht

BESCHICHTUNGS-AUFBAU							
<p>Allgemeine Empfehlungen/Sicherheitshinweise: Anmerkung: Bei späterem Kontakt mit Dichtstoffen, Dichtprofilen (z. B. Dichtungsbänder in der Türpfalz), ist vorher sicherzustellen, dass der Anstrichfilm und das Dichtprofil miteinander verträglich sind. Dichtstoffe und Dichtprofile enthalten oft ungeeignete Weichmacher, die bei Kontakt mit Anstrichfilmen zum Kleben neigen.</p> <p>Sicherheitsdaten: Lagerung: Frostfrei lagern Kennzeichnung: VbF: Entfällt Produktcode: M—LW 01 Abfallschlüssel: 08 01 20</p>	<p>Lackierte Heizkörper sollen erst nach einer Lufttrocknung von 24 Std. stufenweise belastet werden.</p>						
	Untergrund:	Einsatz:	Vorbehandlung	Grundierung	Grund-Beschichtung	ZWB	SLB
	Unbesch. Heizkörper Und Rohr-Leitungen	Innen	entrostet, reinigen, anschleifen	ggf. bearbeiten mit setta classic Allgrund**	-	setta classic W Heiz-Körper-lack	setta classic W Heiz-Körper-lack
	Werkseitig Beschichtete Heizkörper	Innen	entrostet, reinigen, anschleifen	ggf. bearbeiten mit setta classic Allgrund**	setta Primer*	setta classic W Heiz-Körper-lack	setta classic W Heiz-Körper-lack
Heizkörper mit tragfäh. Altanstrichen	Innen	entrostet, reinigen, anschleifen	ggf. bearbeiten mit setta classic Allgrund**	-	setta classic W Heiz-Körper-Lack	setta classic W Heiz-Körper-lack	
<p>* Nur bei pulverbeschichteten Heizkörpern. Unbedingt BFS-Merkblatt Nr. 24 beachten. ** Nur Schadstellen</p>							
<p>Entsorgung: Nur restentleerte Dosen zum Recycling geben. Nicht voll ausgehärtete Reste Sonderabfallsammler oder Problemstoffsammelstelle übergeben.</p>							

