

setta[®] PROFESSIONAL IMPRÄGNIERGRUND

Einfach besser.

WERKSTOFF:

PRODUKTBESCHREIBUNG:

setta Professional Imprägniergrund, ist ein wasserverdünbares Holzschutzmittel für statisch nicht beanspruchte Nadelhölzer im Außenbereich.

EIGENSCHAFTEN:

setta Professional Imprägniergrund ist wasserverdünbar, dünnflüssig, schnell trocknend (überstreichbar nach ca. 4 Std.), hohe Eindringtiefe, verbessert die Haftung nachfolgender Beschichtungen, überarbeitbar sowohl mit wasser- als auch mit lösemittelverdünnbaren setta-Holzlacken und -Lasuren.

ANWENDUNG:

setta Professional Imprägniergrund ist ein wasserverdünbares Holzschutzmittel und dient dem Schutz statisch nicht beanspruchter Hölzer ohne Erdkontakt im Außenbereich vor holzverfärbenden (Bläue) und holzzerstörenden (Fäulnis) Pilzen nach DIN 68800, Teil 3. Wirkstoff: 0,95 % Propiconazol.

GEBINDE:

1 L, 2,5 L,

FARBTÖNE:

Farblos

VERARBEITUNG:

Streichen und Rollen:

Die Verarbeitung kann durch Steichen, Tauchen oder Spritzen in geschlossenen Anlagen erfolgen. Das Produkt vor Gebrauch aufrühren.

VERDÜNNUNG:

Nicht verdünnen, verarbeitungsfähig

WERKZEUG:

Pinsel

REINIGUNG DER WERKZEUGE:

Wasser

GEFSTOFFV:

Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkung haben. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen / Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen. Enthält: Propiconazole. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Kein Gefahrgut gemäß ADR/IMDG/ IATA_C vVWVS A4 WGK:2

VBF:

GISBAU-CODE:

HS-MLV10



Wasserverdünbares Holzschutzmittel für statisch nicht beanspruchte Nadelhölzer im Außenbereich

BESONDERE HINWEISE:

Warnhinweise:

Nicht anzuwenden bei Holz, das bestimmungsgemäß in direkten Kontakt mit Lebens- und Futtermitteln kommt. Anwendung nur durch qualifizierte Fachbetriebe. Nicht zur Anwendung in Innenräumen. Für Bienenhäuser nicht geeignet. Holzschutzmittel enthalten biozide Wirkstoffe zum Schutz des Holzes vor Schädlingen. Sie sind nur nach Gebrauchsanweisung und nur in den zugelassenen Anwendungsbereichen zu verwenden. Missbrauch kann zu Gesundheits- und Umweltschäden führen. Das Mittel ist giftig für Fische und Fischnährtiere. Das Mittel und Produktreste nicht in Gewässer, den Boden oder die Kanalisation gelangen lassen. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem gültigen technischen Merkblatt und dem Sicherheitsdatenblatt.

Holzflächen sind Wartungsflächen:

Regelmäßige Kontrolle und Wartung von beschichteten Holzbauteilen ist notwendig, um Schäden des Bauteils und/oder des Anstrichfilms zu vermeiden. Wir empfehlen daher, beschichtete Holzbauteile einer ständigen qualifizierten Beurteilung zu unterziehen und auftretende Mängel an dem Bauteil bzw. an dem Anstrichfilm sofort fachgerecht zu beseitigen. Bei optisch zusammenhängenden Bauteilen (z.B. Zarge/Türblatt) auf Chargengleichheit achten.

Die Angaben dieser Technischen Produktinformation wurden nach intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger Erfahrung zusammengestellt. Sie sollen den Anwender und Verbraucher informieren und unterstützen. Die technischen Daten entsprechen der Rezeptur des Herstellers. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungsbedingungen und Untergrundverhältnisse kann keine Gewähr im Einzelfall aus unseren Angaben übernommen werden. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren alle früheren Angaben ihre Gültigkeit.



Verband Farbe und Gestaltung GmbH
Eupener Straße 70
D-50933 Köln
Telefon: +49 (0) 221/95 27 36-0
<http://www.vfg.net> und www.setta.de
E-Mail: info@vfg.net und info@setta.de

SETTA PROFESSIONAL IMPRÄGNIERGRUND

ANGABEN ZUM VERBRAUCH:		SPRITZTECHNIK			
	STREICHEN	ROLLEN	HOCHDRUCK	AIRLESS	NIEDERDRUCK
Verdünnungsmengen in Volumen %					
Verbrauchsmengen ml/m ² /Anstrich	ca. 90 ml/m ² Mit einer Verbrauchsmenge von 200-250 ml/m ² werden RAL Güte- und Prüfbestimmungen erreicht.				

HINWEISE ZUM SPRITZVERFAHREN:					
	-DÜSE	SPRITZWINKEL	DRUCK BAR	KREUZGÄNGE	KONSISTENZ
Hochdruck					
Niederdruck					
Airless					

TROCKNUNGSWERTE				
	STAUBTROCKEN	GRIFFEST	ÜBERSTREICHBAR	DURCHGETROCKNET
Nach Stunden*	ca. 30 Minuten	ca. 2 Stunden	ca. 4 Stunden	ca. 48 Stunden

BESCHICHTUNGS-AUFBAU	
<p>Bitte beachten: Im Einzelfall ist mit dem Auftraggeber zu vereinbaren, ob chemische Holzschutzmaßnahmen vorgenommen werden sollen.</p>	<p>Zur Imprägnierung von Holzbauteilen aus Nadelholz, z.B. Holzfenster (und deren Innenseiten), Außentüren, Verbletternungen, Pergolen etc. Anzuwenden auf unbehandelten oder bis auf das rohe Holz abgeschliffenen Holzbauteilen. Auf dem gut durchgetrockneten setta Professional Imprägniergrund können alle setta-Lasuren für die Holzbeschichtung angewandt werden.</p>
<p>Dichte: Ca. 1,00 g/ccm (produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten)</p>	<p>Untergrundvorbehandlung: Der Untergrund muss sauber, tragfähig und frei von trennenden Substanzen sein.</p>
<p>*Bei inhaltsstoffreichen Hölzern und nasskalter Witterung muss mit Trocknungsverzögerungen gerechnet werden.</p>	
<p>Lagerung: Im geschlossenen Originalgebinde bei kühler, trockener Lagerung mindestens 12 Monate.</p>	

