

# setta<sup>®</sup> LANGZEITLASUR

## Einfach besser.

### WERKSTOFF:

#### PRODUKTBESCHREIBUNG:

setta Langzeitlasur ist eine seidengänzende lösemittelhaltige, aromatenfreie, tropfgehemmte, wetterschützende Holzlasur für den Innen- und Außenbereich mit einem Spezialpigment, das eine Langzeitstabilität gegen UV Einwirkungen gewährleistet. Für begrenzt maßhaltige und maßhaltige Hölzer, wie Verbretterungen, Balkonbrüstungen usw. sowie für Fenster und Außentüren, für dekorative Holzveredelung und zum Wetterschutz.

#### EIGENSCHAFTEN:

Durch die tropfgehemmte Einstellung ist eine hervorragende Verarbeitung besonders über Kopf gewährleistet. Hohe Flächenleistungen bei einem ansatzfreien und gleichmäßigen Lasurbild sind durch die anwendungsgerechte Viskositätseinstellung gegeben. Biozidfrei, wetterbeständig und elastisch. Verdünnen mit setta Verdünnung AF. Die Verarbeitung kann durch Streichen und Spritzen (auch Airless) erfolgen.

#### ANWENDUNG:

Lasuranstrich für Innen- und Außenbereich für maßhaltige, begrenzt maßhaltige und nicht maßhaltige Hölzer. Dekorative Holzveredelung. Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren.

#### GEBINDE:

750 ml, 2,5 l, 5 l

#### FARBTÖNE:

Eiche antik, Eiche hell, Esche, Farblos, Grau, Kiefer, Lärche, Mahagoni, Nussbaum, Treibholz, Walnuss, Weiß.

Weitere Trendfarbtöne über das settamix-System mischbar.

#### VERARBEITUNG:

Streichen und Airless-Spritzen (unverdünnt).

#### VERDÜNNUNG:

Unverdünnt verarbeiten.

#### WERKZEUG:

Pinsel, Spritzgeräte

#### REINIGUNG DER WERKZEUGE:

setta Verdünnung AF oder Testbenzin

#### GEFSTOFFV:

Entzündlich, Nicht in die Hände von Kindern und nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Aerosol (Spritznebel) nicht einatmen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen. Nicht bei offenem Feuer verarbeiten.

Hinweis: enthält 2 Butanonoxim und Kobalt-II-Salze; kann allergische Reaktionen auslösen.

#### VBF:

entfällt

#### GISBAU-CODE:

M-KH 03



**Aromatenfreie, lösemittelhaltige Holzlasur mit Langzeitstabilität für Holz im Innen- und Außenbereich**

### BESONDERE HINWEISE:

Die maximal zulässige Holzfeuchte darf 15 % nicht überschreiten.

#### Holzflächen sind Wartungsflächen:

Regelmäßige Kontrolle und Wartung von beschichteten Holzbauteilen ist notwendig, um Schäden des Bauteils und/oder des Anstrichfilms zu vermeiden. Wir empfehlen daher, beschichtete Holzbauteile einer ständigen qualifizierten Beurteilung zu unterziehen und auftretende Mängel an dem Bauteil bzw. an dem Anstrichfilm sofort fachgerecht zu beseitigen. Aromatenfrei Lackqualitäten nicht mit aromatenhaltigen Lackfarben vermischen. Bei optisch zusammenhängenden Bauteilen (z. B. Zarge/Türblatt) auf Chargengleichheit achten.

Die Angaben dieser Technischen Produktinformation wurden nach intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger Erfahrung zusammengestellt. Sie sollen den Anwender und Verbraucher informieren und unterstützen. Die technischen Daten entsprechen der Rezeptur des Herstellers. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungsbedingungen und Untergrundverhältnisse kann keine Gewähr im Einzelfall aus unseren Angaben übernommen werden. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren alle früheren Angaben ihre Gültigkeit.



Verband Farbe und Gestaltung GmbH  
Eupener Straße 70  
D-50933 Köln  
Telefon: +49 (0) 221/95 27 36-0  
<http://www.vfg.net> und [www.setta.de](http://www.setta.de)  
E-Mail: [info@vfg.net](mailto:info@vfg.net) und [info@setta.de](mailto:info@setta.de)

# TECHNISCHE PRODUKTINFORMATIONEN

P100331

## SETTA LANGZEITLASUR

ANGABEN ZUM VERBRAUCH:		SPRITZTECHNIK			
	STREICHEN	ROLLEN	HOCHDRUCK	AIRLESS	NIEDERDRUCK
Verdünnungsmengen in Volumen %					
Verbrauchsmengen ml/m <sup>2</sup> /Anstrich	80-120 ml/m <sup>2</sup>				
TROCKNUNGSWERTE					
	STAUBTROCKEN	GRIFFEST	ÜBERSTREICHBAR	ÜBERSPRITZBAR	
Nach Stunden	ca. 4 Stunden		ca. 16 Stunden		
BESCHICHTUNGSaufbau					
<b>Beschichtungsaufbau:</b> <b>Maßhaltige Bauteile, außen:</b> <b>Grundanstrich:</b> setta Dünnschichtlasur <b>Zwischenanstrich:</b> setta Langzeitlasur <b>Schlussanstrich:</b> setta Langzeitlasur <sup>1</sup>		<b>Vorarbeiten Holzflächen:</b> Anschleifen, entstauben und/oder reinigen. Harzgallen ausbrennen und mit Universalverdünnung nachwaschen, vergrautes Holz abschleifen, Kanten runden. Rohe Hölzer mit setta Dünnschichtlasur grundieren. <b>Vorarbeiten vorhandene Lasuren:</b> Auf Tragfähigkeit prüfen, nicht mehr tragfähige Anstrichteile entfernen. Flächen reinigen, anschleifen, entstauben. Übergänge beischiefen. Harzgallen ausbrennen und mit Universalverdünnung nachwaschen, vergrautes Holz abschleifen, Kanten runden. Rohe Hölzer mit setta Dünnschichtlasur begrundieren und eine Grundbeschichtung mit setta Langzeitlasur. 2 Schlussbeschichtungen mit setta Langzeitlasur.			
<b>Begrenzt maßhaltige Bauteile:</b> <b>Grundanstrich:</b> setta Dünnschichtlasur <b>Zwischenanstrich:</b> setta Dünnschichtlasur <b>Schlussanstrich:</b> setta Langzeitlasur <sup>1</sup>		<b>UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG:</b> Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen, trocken und tragfähig sein. VOB, Teil C, DIN 18363 Abs. 3 beachten. Bitte BFS Merkblätter Nr. 3, 18 und 20 beachten. In schwierigen Fällen bitte vor Beginn der Arbeiten Rücksprache mit unserem technischen Außendienst halten. Während der Verarbeitung und der Trocknungsphase für gute Be- und Entlüftung sorgen. Bei unzureichender Belüftung und/oder Verarbeitung der Materialien im Spritzverfahren Atemschutzgerät anlegen.			
<b>innen:</b> <b>Grundanstrich:</b> setta Langzeitlasur <sup>2</sup> <b>Schlussanstrich:</b> setta Langzeitlasur		Niedrige Temperaturen und/oder schlechte Be- und Entlüftung können sich negativ auf die Trocknung auswirken. Untergrund auf Tragfähigkeit für Anstriche prüfen. Lose Altanstriche entfernen, alte tragfähige Lackanstriche mit Anlauger reinigen und anschleifen. Der Eigenfarbton des Holzes bestimmt den Endfarbton des Anstrichs maßgeblich mit.			
<sup>1</sup> Optimaler UV-Schutz bei mittel- bis dunkelgetönten Lasuren. Farblos nicht für außen anwenden. <sup>2</sup> Evtl. farblos zur Egalisierung unterschiedlich saugfähiger Untergründe. Bei extrem bewitterten Außenflächen: ein zusätzlicher Schlussanstrich erforderlich.					
<b>BESCHICHTUNGSaufbau FÜR STARK VERWITTERTE, FLECKIGE, NICHT MEHR LASIERFÄHIGE UNTERGRÜNDE, AUßEN, HÖCHSTER UV-SCHUTZ:</b>					
<b>Imprägnierung:</b> setta Imprägniergrund, farblos <b>Zwischenbeschichtung:</b> 1-2 x setta mix Hausfarbe im gewünschten Holzfarbton <b>Schlussbeschichtung:</b> 1-2 x setta Langzeitlasur (Alt. setta mix Aqua-Holzschutz)					



Verbund Farbe und Gestaltung GmbH  
 Eupener Straße 70  
 D-50933 Köln  
 Telefon: +49 (0) 221/95 27 36-0  
<http://www.vfg.net> und [www.setta.de](http://www.setta.de)  
 E-Mail: [info@vfg.net](mailto:info@vfg.net) und [info@setta.de](mailto:info@setta.de)