

# TECHNISCHE PRODUKTINFORMATIONEN

P100022

# setta<sup>®</sup> CLASSIC VORLACK

## Einfach besser.

### WERKSTOFF:

#### PRODUKTBESCHREIBUNG:

setta classic Vorlack ist ein sehr gut füllender, matter Vorlack mit hervorragendem Weißgrad, auf Spezial-Alkydharz-Basis für innen und außen. Geruchsmild durch aromatenfreie Lösemittel. Idealer Untergrund für großflächige Lackierungen auf Holz und Holzwerkstoffen wie Türen, Verkleidungen usw.

#### EIGENSCHAFTEN:

Sehr hoher Weißgrad, sehr leicht, weich und dickschichtig aufzutragen durch hohe Thixotropie, hohe Deckfähigkeit und Füllkraft bei hervorragendem Verlauf. Guter Trocknungsverlauf, auch bei sattem Auftrag, schnelle Trocken- und Nass-Schleifbarkeit.

#### ANWENDUNG:

Guttfüllender, weißer Vorlack als Basis für erstklassige Lackierungen. Vor Gebrauch gut aufrühren.

#### GEBINDE:

750 ml, 2,5 l

#### FARBTÖNE:

reinweiß

#### VERARBEITUNG:

##### Streichen und Rollen:

Verarbeitungsfertig eingestellt, bei Bedarf etwas setta Verdüner AF zugeben.

##### Hochdruckspritzen:

Spritzviskosität mit ca. 15 % setta Verdüner AF auf 40-50 sec./DIN 4 mm Auslaufbecher einstellen.

##### Airless-Spritzen:

Unverdünnt.

#### VERDÜNNUNG:

setta Verdüner AF (oder setta Terpentin-Ersatz nicht aromatenfrei)

#### WERKZEUG:

Pinsel, Rolle, Hochdruck-, Airless-Gerät

#### REINIGUNG DER WERKZEUGE:

setta Verdüner AF oder Testbenzin

#### GEFSTOFFV:

Entzündlich

Hinweis: enthält 2 Buntanoxim und Kobalt-II-Salze; kann allergische Reaktionen auslösen.

#### VPF:

entfällt

#### GISBAU-CODE:

M-GP 02



**Eine neue Lackgeneration  
aromatenfrei, geruchsmild  
für innen und außen**

### BESONDERE HINWEISE:

setta classic Vorlack enthält entaromatisierte Lösemittel. Soll aromatenfrei und geruchsneutral gearbeitet werden, muss zur Einstellung der Verarbeitungviskosität aromatenfreie setta Verdüner AF verwendet werden. Ist aromatenarme Einstellung nicht erforderlich, kann setta KH Verdüner oder Testbenzin eingesetzt werden.

Beim Einsatz von Universalabtpfropfen, z. B. Mixol, beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter der Hersteller.

Die Angaben dieser Technischen Produktinformation wurden nach intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger Erfahrung zusammengestellt. Sie sollen den Anwender und Verbraucher informieren und unterstützen. Die technischen Daten entsprechen der Rezeptur des Herstellers. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungsbedingungen und Untergrundverhältnisse kann keine Gewähr im Einzelfall aus unseren Angaben übernommen werden. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren alle früheren Angaben ihre Gültigkeit.



Verband Farbe und Gestaltung GmbH  
Eupener Straße 70  
D-50933 Köln  
Telefon: +49 (0) 221/95 27 36-0  
<http://www.vfg.net> und [www.setta.de](http://www.setta.de)  
E-Mail: [info@vfg.net](mailto:info@vfg.net) und [info@setta.de](mailto:info@setta.de)

# TECHNISCHE PRODUKTINFORMATIONEN

P100022

## SETTA CLASSIC VORLACK

ANGABEN ZUM VERBRAUCH:		SPRITZTECHNIK			
	STREICHEN	ROLLEN	HOCHDRUCK	AIRLESS	NIEDERDRUCK
Verdünnungsmengen in Volumen %			ca. 15 %		
Verbrauchsmengen ml/m <sup>2</sup> /Anstrich	ca. 120 ml/m <sup>2</sup>				
HINWEISE ZUM SPRITZVERFAHREN:					
	MM-DÜSE	SPRITZWINKEL	DRUCK BAR	KREUZGÄNGE	DIN 4MM KONSISTENZ
Hochdruck	1,5-1,8 mm		3-4 bar		40-50 sec./DIN 4 mm
Niederdruck					
Airless					
TROCKNUNGSWERTE					
	STAUBTROCKEN	GRIFFEST	ÜBERSTREICHBAR	ÜBERSPRITZBAR	
Nach Stunden	ca. 1,5 Stunden		12-16 Stunden	12-16 Stunden	
BESCHICHTUNGS-AUFBAU					
<b>Untergrundvorbereitung/ Untergrundbeschaffenheit:</b> <b>01 Holzwerk innen:</b> Schleifen und reinigen.		<b>Beschichtungsaufbau:</b> <b>Grundanstrich:</b> 01/02 setta classic Vorlack (5-8 % verdünnt), setta classic Allgrund (5-8 % verdünnt), setta Grundlack (5-8 % verdünnt)			
<b>02 Holzwerk aussen:</b> Schleifen und reinigen, imprägnieren mit setta Imprägniergrund.		<b>Zwischenanstrich:</b> 01/02 setta classic Vorlack			
		<b>Schlussanstrich:</b> 01/02 setta classic Buntlacke oder setta classic Weißlacke.			
		<b>Anmerkung:</b> <b>Renovierungsanstrich:</b> Altanstrich sorgfältig anschleifen, Fehlstellen mit setta classic Vorlack ausflecken, Zwischenanstrich, Schlussanstrich. Je nach Anforderung an die Lackierung sollten nach dem Grundanstrich 1-2 Spachtelgänge mit setta-Malerspachtel ausgeführt werden.			



Verbund Farbe und Gestaltung GmbH  
 Eupener Straße 70  
 D-50933 Köln  
 Telefon: +49 (0) 221/95 27 36-0  
<http://www.vfg.net> und [www.setta.de](http://www.setta.de)  
 E-Mail: [info@vfg.net](mailto:info@vfg.net) und [info@setta.de](mailto:info@setta.de)